

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00006796

Эмаль ПФ-115 черная (банка 2,5 кг) ГОСТ

Номер партии

СПГ00006796

Дата изготовления

24.07.2025

Количество

225

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 6465-2023	Установлено анализами
1	Цвет покрытия эмали:	В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета: «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке	соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень	соответствует
3	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру БФ5М-45/0/45, единицы блеска, не менее	50	55
4	Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	60-100	99
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	49-55	54
6	Степень разбавления до вязкости 28-30 с, по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, %, не более	20	15
7	Степень перетира, мкм, не более	25	25
8	Укрывистость высушенного покрытия г/м^2 , не более	30	30
9	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24	20
10	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
11	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	0,13
13	Адгезия плёнки, баллы, не более	0	0
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее - воды - трансформаторного масла	2 24	2 24
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее	15	15

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-2023

Заведующий лабораторией: _____

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НФ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбасслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00006799

Эмаль ПФ-115 синяя (банка 2,5 кг) ГОСТ

Номер партии

СПГ00006799

Дата изготовления

24.07.2025

Количество

150

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 6465-2023	Установлено анализами
1	Цвет покрытия эмали:	В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета: «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке	соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень	соответствует
3	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру БФ5М-45/0/45, единицы блеска, не менее	50	55
4	Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	80-120	115
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	57-63	62
6	Степень разбавления до вязкости 28-30 с, по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, %, не более	20	15
7	Степень перетира, мкм, не более	25	25
8	Укрывистость высушенного покрытия г/м^2 , не более	40	40
9	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24	20
10	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
11	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	0,13
13	Адгезия плёнки, баллы, не более	0	0
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее - воды - трансформаторного масла	2 24	2 24
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее	15	

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-2023

Заведующий лабораторией:

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, ПФАК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбаслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00006795

Эмаль ПФ-115 серая (банка 2,5 кг) ГОСТ

Номер партии

СПГ00006795

Дата изготовления

24.07.2025

Количество

225

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 6465-2023	Установлено анализами
1	Цвет покрытия эмали:	В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета: «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке	соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень	соответствует
3	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру БФ5М-45/0/45, единицы блеска, не менее	50	55
4	Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	80-120	115
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	60-66	65
6	Степень разбавления до вязкости 28-30 с, по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, %, не более	20	15
7	Степень перетира, мкм, не более	25	25
8	Укрывистость высушенного покрытия $\text{г}/\text{м}^2$, не более	60	58
9	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24	20
10	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
11	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	0,13
13	Адгезия плёнки, баллы, не более	0	0
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее - воды - трансформаторного масла	2 24	2 24
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее	15	15

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-2023

Заведующий лабораторией: _____

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, ЭП, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифы, кузбасслаки, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00006794

Эмаль ПФ-115 красная (банка 2,5 кг) ГОСТ

Номер партии

СПГ00006794

Дата изготовления

24.07.2025

Количество

225

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 6465-2023	Установлено анализами
1	Цвет покрытия эмали:	В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета: «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке	соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень	соответствует
3	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру БФ5М-45/0/45, единицы блеска, не менее	50	55
4	Условная вязкость при температуре (20±0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	60-100	97
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	52-58	57
6	Степень разбавления до вязкости 28-30 с, по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4мм, при температуре (20±0,5)°C, %, не более	20	15
7	Степень перетира, мкм, не более	25	25
8	Укрывистость высушенного покрытия г/м², не более	120	115
9	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	48	45
10	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
11	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	0,13
13	Адгезия плёнки, баллы, не более	0	0
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°C, ч, не менее		
	- воды	2	2
	- трансформаторного масла	24	24
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%ного раствора моющего средства, мин, не менее	15	15

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-2023

Заведующий лабораторией: _____

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифы, кузбасслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00006798

Эмаль ПФ-115 коричневая (банка 2,5 кг) ГОСТ

Номер партии

СПГ00006798

Дата изготовления

24.07.2025

Количество

150

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 6465-2023	Установлено анализами
1	Цвет покрытия эмали:	В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета: «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке	соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень	соответствует
3	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру БФ5М-45/0/45, единицы блеска, не менее	50	55
4	Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	80-120	110
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	57-63	62
6	Степень разбавления до вязкости 28-30 с, по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, %, не более	20	15
7	Степень перетира, мкм, не более	25	25
8	Укрывистость высушенного покрытия г/м^2 , не более	40	40
9	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	48	45
10	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
11	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	0,12
13	Адгезия плёнки, баллы, не более	0	0
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее - воды - трансформаторного масла	2 24	2 24
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства, мин, не менее	15	15

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-2023

Заведующий лабораторией:

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные вододисперсионные материалы, олифа, кузбасслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00006797

Эмаль ПФ-115 зеленая (банка 2,5 кг) ГОСТ

Номер партии

СПГ00006797

Дата изготовления

24.07.2025

Количество

225

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 6465-2023	Установлено анализами
1	Цвет покрытия эмали:	В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета: «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке	соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень	соответствует
3	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру БФ5М-45/0/45, единицы блеска, не менее	50	55
4	Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	80-120	118
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	64-70	70
6	Степень разбавления до вязкости 28-30 с, по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4мм, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, %, не более	20	15
7	Степень перетира, мкм, не более	25	25
8	Укрывистость высушенного покрытия г/м^2 , не более	60	59
9	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24	20
10	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
11	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	0,12
13	Адгезия плёнки, баллы, не более	0	0
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее - воды - трансформаторного масла	2 24	2 24
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее	15	

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-2023

Заведующий лабораторией: _____

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбасслак, растворители и соответствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

СПГ00006800

Эмаль ПФ-115 белая (банка 2,5 кг) ГОСТ

Номер партии

СПГ00006800

Дата изготовления

25.07.2025

Количество

225

№	Наименование показателя	Требование ГОСТ 6465-2023	Установлено анализами
1	Цвет покрытия эмали:	В пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета: «Картотеки» или контрольными образцами цвета, утвержденными в установленном порядке	соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания покрытие эмали должно быть однородным, гладким, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень	соответствует
3	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескометру БФ5М-45/0/45, единицы блеска, не менее	50	55
4	Условная вязкость при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	80-120	110
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	62-68	65
6	Степень разбавления до вязкости 28-30 с, по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, %, не более	20	15
7	Степень перетира, мкм, не более	25	25
8	Укрывистость высушенного покрытия г/м^2 , не более	100	90
9	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24	20
10	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
11	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	40	40
12	Твёрдость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,10	0,12
13	Адгезия плёнки, баллы, не более	0	0
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее		
	- воды	2	2
	- трансформаторного масла	24	24
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ного раствора моющего средства, мин, не менее	15	

Заключение ОТК: соответствует ГОСТ 6465-2023

Заведующий лабораторией:

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, ММ, ВЛ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбасслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49822

Срок действия с 25.03.2024 по 24.03.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Эмаль ПФ-115; Эмаль ПФ-266; Лак ПФ-170; Краска МА-15. выпускаемые по ГОСТ 6465-76 с изм. 1-5.; ГОСТ Р 51691-2008; ТУ 6-10-822-84; ГОСТ 15907-70 с изм. 1, 2; ГОСТ 10503-71 с изм. 1-5. Серийный выпуск.

код ОК
20.30.12.130
20.30.12.140
20.30.12.110
20.30.22.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 6465-76 с изм. 1-5; ГОСТ Р 51691-2008; ТУ 6-10-822-84;
ГОСТ 15907-70 с изм. 1, 2; ГОСТ 10503-71 с изм. 1-5

код ТН ВЭД
3204

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стройпродукция», Адрес: Россия, 142301, Московская обл., Г.О. Чехов, г. Чехов, Октябрьская ул., д. 16Б, офис 215, ИНН: 5009121351, ОГРН: 1195027022618, телефон: 8(499)703-20-30, электронная почта: 100@4997032030.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Стройпродукция», Адрес: Россия, 142301, Московская обл., Г.О. Чехов, г. Чехов, Октябрьская ул., д. 16Б, офис 215, ИНН: 5009121351, ОГРН: 1195027022618, телефон: 8(499)703-20-30, электронная почта: 100@4997032030.com

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний (исследований) № ИЛ10-33401 от 21.03.2024 г. Испытательной лаборатории ООО «СИСТЕМА», аттестат аккредитации № РОСС RU.32623.ИЛ10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись



И.К. Яшин
инициалы, фамилия

Т.К. Песнокова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля