

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Пленка полиэтиленовая 1 сорт 120 мкм ГОСТ 10354-82 торговой марки «XGLASS»

№ партии: 5

Дата: 04.06.25г.

Наименование показателя	Значение показателей
	ГОСТ 10354-82
Внешний вид	Соотв. требованиям ГОСТ
Толщина, мкм	120 мкм $\pm$ 30 %
Ширина, мм	3000 мм $\pm$ 1 %
Длина, м	100 м $\pm$ 1 %
Прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²) - в поперечном направлении - в продольном направлении	Не менее 130 (12,7) Не менее 140 (13,7)
Относительное удлинение при разрыве, % - в поперечном направлении - в продольном направлении	Не менее 300 Не менее 250
Содержание формальдегида в водной вытяжке, мг/л, не более	Не более 0,003

Состав: ПВД.

Условия хранения:

Рекомендуется хранить пленки в крытых помещениях в упаковке завода-изготовителя при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности до 80 % на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления. Не допускается хранить пленки с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами. Допускается хранение пленки в неотапливаемом складском помещении при температуре – 30 °С не более одного месяца на открытом воздухе под навесом при соблюдении условий хранения, указанных выше. При хранении и транспортировке избегать воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок — 10 лет со дня изготовления. По истечении гарантийного срока пленка должна быть проверена на соответствие требованиям настоящих технических условий. Срок годности пленки - не ограничен.

