



Система менеджмента качества сертифицирована
по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия №ST.RU.0001.M0026070



Российский Морской Регистр Судоходства
СОСМ №25.44.01.00168.121 до 19.02.2030 г.
Российское Классификационное Общество
№13-11.3-10.5.2-2098 до 29.01.2032 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОСВАРКА»

Россия, 236034, г. Калининград,
ул. Дзержинского, д. 136, оф. 301.
ИНН 3907008600
e-mail: mailbox@ao-esva.com
т. (4012) приёмная 63-23-32, факс 63-20-91
Отдел продаж т/ф 63-23-39

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

№ 119 от 11.06.2026 г.

Покупатель: ИП Золотарев Сергей Алексеевич
193318, г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, дом № 9,
корпус 2, кв. 44
Договор поставки №01/06-2017 от 08.06.2017 г.
Счет-фактура № 316 от 09.06.2026 г.
Дата изготовления продукции: май 2026 г.

Настоящий сертификат подтверждает, что сварочная проволока торговой марки ПСГ-0302 изготовлена в соответствии с ТУ1211-020-00213948-2005 и согласно ГОСТ 2246-70 классифицирована как проволока Св08Г2С-О.

Марка	Диаметр	Упаковка	Масса, кг	Партия	Плавка
Проволока сварочная сплошного сечения Св08Г2С-О (торговая марка ПСГ-0302)	1,2 мм	D-200 (5 кг)	1200	№ 001330	№ 560464

Сведения о химическом составе проволоки, %

C%	Mn%	Si%	S%	P%	Cu%	Cr%	Ni%	N ₂ %	As%
0,08	1,82	0,75	0,017	0,012	0,029	0,017	0,028	0,008	0,003

Содержание молибдена (Mo), титана (Ti), ванадия (V), алюминия (Al), вольфрама (W) не превышает значений, установленных ГОСТ2246-70.

Качество поверхности удовлетворительное, трещины, закаты, расслоения, ржавчина, смазка отсутствуют. Отслаивание покрытия нет.

Прочность проволоки при испытаниях на растяжение 1080 МПа.

Сведения о механических свойствах наплавленного металла
для сочетания: Св08Г2С-О + М21 (80%Ar + 20%CO₂)

«Одобрено РС, категория 3Y40 SM». «Одобрено РКО, категория 3Y MS».

Временное сопротивление разрыву, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Работа удара (KV), при температуре исп. -° С, Дж
571	454	28	63	- 20 °C/56

для сочетания: Св08Г2С-О + С1 (100%CO₂)

«Одобрено РС, категория 3Y40 SM». «Одобрено РКО, категория 3Y MS».

Временное сопротивление разрыву, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Работа удара (KV), при температуре исп. -° С, Дж
531	421	28	64	- 20 °C/57

Аналог: ER49-1 (GB T8110); G422CG4Si1 (EN 440); G463MG4Si1 (EN 440); ER70S-6 (AWS A5.18)

Генеральный директор
Тел.63-23-32

Руководитель ЛМИ
(по доверенности №39 от 01.10.2020)

ОТК-1



М.К. Калинин

В.В. Орешев