



МАГНИТОГОРСКИЙ
ЭЛЕКТРОДНЫЙ
ЗАВОД



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1032

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: OOO MEZ@magelectrod.ru
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 02.10.2020

Грузополучатель: ООО «ЦМ», Московская обл, Щелково, Заречная ул, дом № 143

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1525 от 02.10.2020г а/м Вольво E126XA/174

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	702-20 710-20 712-20 765-20	2100 3150 2100 1050	2пал/420пач 3пал/630пач 2пал/420пач 1пал/210пач
электроды	МР-3 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	254-20 252-20 217-20 693-20 691-20	595 305 1050 155 895	сб.пал/119пач сб.пал/61пач 1пал/210пач сб.пал/31пач сб.пал/179пач
электроды	МР-3 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	680-20 681-20	1040 1040	1пал/160пач 1пал/160пач
электроды	УОНИ 13/55 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	809-20 806-20 809-20 806-20 804-20	945 396 549 558 387	1пал/210пч сб.пал/88пач сб.пал/122пач сб.пал1/124пач сб.пал1/86пач
электроды	УОНИ 13/55 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	775-20	2880	3пал/480пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла							Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b Н/мм ²	Предел текучести σ_t Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 %	Относительное сужение, ψ %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	Ударная вязкость, КСЧ, $t = -60$ °C	C	Mn	Si	S	P
702-20	26.08.20	491	-	22	-	139	-	-	0,06	0,38	0,24	0,019	0,019

710-20	29.08.20	517	-	27	-	132	-	-	0,07	0,40	0,23	0,016	0,018
712-20	30.08.20	517	-	27	-	132	-	-	0,09	0,46	0,25	0,005	0,017
765-20	17.09.20	517	-	27	-	132	-	-	0,09	0,45	0,24	0,006	0,015
217-20	25.03.20	508	-	24	-	111	-	-	0,07	0,35	0,26	0,007	0,021
252-20	05.04.20	552	-	26	-	148	-	-	0,07	0,35	0,23	0,004	0,021
254-20	06.04.20	552	-	26	-	148	-	-	0,09	0,36	0,25	0,004	0,017
691-20	22.08.20	543	-	31	-	106	-	-	0,06	0,37	0,25	0,021	0,018
693-20	23.08.20	543	-	31	-	106	-	-	0,06	0,35	0,24	0,017	0,023
680-20	17.08.20	543	-	31	-	106	-	-	0,08	0,37	0,30	0,005	0,019
681-20	18.08.20	543	-	31	-	106	-	-	0,08	0,35	0,21	0,017	0,021
804-20	27.09.20	511	-	30	-	293	-	-	0,6	0,90	0,47	0,006	0,018
806-20	29.09.20	511	-	30	-	293	-	-	0,06	0,84	0,42	0,006	0,016
809-20	30.09.20	554	-	27	-	263	-	-	0,06	0,84	0,44	0,006	0,014
775-20	20.09.20	511	-	30	-	293	-	-	0,06	0,99	0,49	0,007	0,014

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
 Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
 Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.
 Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК


 (подпись)

Ю.А.Ефимова

