

Номер партии

СПГ00002198

Дата изготовления

06.04.2026

Количество

990

№.	Наименование показателя	Требование ГОСТ 35093-2024	Установлено анализами
1	Цвет пленки	В пределах допусков установленного образца	соответствует
2	Внешний вид плёнки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной матовой или полуглянцевой	соответствует
3	Условная вязкость при $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, с. не менее	45	100
4	Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	15
5	Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	50	75
6	Степень перетира, мкм, не более	50	40
7	Время высыхания до степени 3, не более - $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$, мин - $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	35	35
		24	24
8	Твёрдость плёнки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее	0,25	0,3
9	Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1	1
10	Прочность плёнки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	50
11	Адгезия плёнки, баллы, не более	1	1
12	Стойкость плёнки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	24
13	Расслаивание, мл, не более	5	4
14	Стойкость плёнки к статическому воздействию воды, ч	48	48

Закключение ОТК: соответствует ГОСТ 35093-2024

Заведующий лабораторией: _____

Производитель: ООО «Стройпродукция»

Предлагаем широкий ассортимент лакокрасочной продукции: ГФ, ПФ, МА, НЦ, АК, спецэмали и грунты ХВ, фасадные и интерьерные воднодисперсионные материалы, олифа, кузбасслак, растворители и сопутствующие товары.

Дополнительную информацию вы можете получить у нас на сайте www.stroikraska.ru или по телефону 8-499-703-20-30